

**АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПАМЯТНИКИ  
ВОЛГО-КЛЯЗЫМИНСКОГО  
МЕЖДУРЕЧЬЯ**



**ИВАНОВО·1989**

Исполнительный комитет Ивановского областного Совета  
народных депутатов  
Управление культуры

Плесский государственный историко-архитектурный и  
художественный музей-заповедник

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ  
ВОЛГО-КЛЯЗИНСКОГО МЕДУРЕЧЬЯ

(методические рекомендации)

г.Иваново, 1989.

Ответственный за выпуск  
А.В.Уткин.

Подписано к печати 30.01.89 г. КЕ-III86. Заказ 332. Тираж 200 экз.  
Бюро ОП Издательства


МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАХОДОК С ПЛЕССКОГО  
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ПОСАДА

А.А.Гвоздев (г.Иваново)

Удовлетворительная сохранность отдельных металлических предметов из культурного слоя раннесредневекового пlessского посада позволила провести их структурный анализ и измерение твёрдости. Исследование были подвергнуты: наконечник бронебойной стрелы, лезвия двух ножей и косы-горбушки. По результатам исследования последней приведу более детальные данные.

Характер распределения твёрдости указывает на изготовление предмета из плоской заготовки способом горячей ковки. В таком случае, как обычно, поверхностный наклёт присутствует на всем изделии. Однако более длительная ковка велась в районе острия, что привело к снижению пластичности и, как следствие, повысило износостойкость и долговечность изделия.

Исследование твёрдости выявило не только существование вообще зоны повышенной твёрдости заостренного участка, но и её пространственное расположение относительно других качественно отличающихся слоёв (рис.).



Полученная схема позволяет сделать вывод о том, что в конечной стадии изготовления косы наибольшая ударная нагрузка прикладывалась именно в районе острия и с одной стороны. Здесь 7-8 мм ширины лезвия получили остаточное напряжение смятия на всю глубину, а ближе к середине поперечного среза косы качественный наклённый слой сформировался только на одной из поверхностей, коснувшись в меньшей степени глубинных слоёв. В цифровом выражении это выглядит так: показатель значения твёрдости (НУ) в тыльной и средней части среза составил 170-250 единиц, максимальный показатель (на острие)-740 единиц.

В структуре металлической основы прослеживаются светлые зёरна феррита и темные зёрна перлита. Материал - доэвтектоидная сталь с

7

содержанием углерода в пределах 0,35-0,50 %, что соответствует стали современных марок 35-50 (без термообработки).

Травление позволило выявить большое количество хаотично расположенных микротрещин, являющихся следствием поверхностного наклёпа при отбивании косы в холодном состоянии.

Более низкие показатели значения твёрдости -у наконечника бронебойной стрелы (221 единица НУ) и ножей (221 и 177 единиц НУ). Они изготовлены без сварки стальных полос.

Измерения твёрдости были проведены по методу Виккерса на приборе марки ТП-2 ГОСТ 9030-64 с соответствующей подготовкой контрольных участков.